

Soudage en bord à bord sans chanfrein en une seule passe



Epaisseur de la tôle (mm)	Ecartement (mm)	Diamètre des électrodes (mm)	Intensité (A)	Nombre d'électrodes au mètre
1	0	1.6	30/35	6
1.5	1	1.6	35/40	8
		2	50	6
2	1	2.5	60	8
		3.15	80	4
3	2	3.15	90	6
		4	130	4
4	3	4	140	7

Soudage en bord à bord sans chanfrein en 2 passes



Epaisseur de la tôle (mm)	Ecartement (mm)	Diamètre des électrodes (mm)	Intensité (A)	Nombre d'électrodes au mètre
3	2	1 ^{ère} passe : 3.2	95	5
		2 ^{ème} passe : 4	160	4
4	3	1 ^{ère} passe : 4	130	4
		2 ^{ème} passe : 4	170	4
5	4	1 ^{ère} passe : 4	150	5
		2 ^{ème} passe : 5	200	4
6	4	1 ^{ère} passe : 5	180	4
		2 ^{ème} passe : 5	220	4
7	4	1 ^{ère} passe : 5	180	5
		2 ^{ème} passe : 5	220	4

EUTEXIA

Une technologie d'avance